




ขั้วไฟฟ้าโปร่งใสอินเดียมทินออกไซด์สำหรับจอแสดงผลไดโอดเปล่ง  
แสงสารอินทรีย์บนพลาสติก

Indium Tin Oxide Transparent Electrode for OLED display on Plastic



**อรณพ คล้ำชื่น**  
**นิศافر พรธีรภัทร**  
**กาญปัญญา สุวรรณสุขโข**  
**รศ.ดร.จิตติ หนูแก้ว**



ห้องปฏิบัติการวิจัยควอนตัมและสารกึ่งตัวนำทางแสง หน่วยวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์  
ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



# หัวข้อในการนำเสนอ

---

บทนำ

โครงสร้างและสมบัติของอินดิยมทินออกไซด์

วิธีการทดลอง

ผลการทดลอง

สรุปผลการทดลอง


# บทนำ





OLED

มีค่าการทะลุผ่านของแสงสูง


มีความต้านทานต่ำ









<b>Deposition Technique</b>	<b>Resistivity <math>\rho</math>[Wcm]</b>	<b>Transmittance Tr [%]</b>	<b>Ref. No.</b>
r.f. Sputtering	$3 \times 10^{-4}$	90	[2]
r.f. Sputtering	$4 \times 10^{-4}$	95	[3]
r.f. Sputtering	$8 \times 10^{-4}$	-	[4]
Magnetron Sputtering	$4 \times 10^{-4}$	85	[5]
d.c. Sputtering	$2 \times 10^{-4}$	85	[6]
Reactive Evaporation	$4 \times 10^{-4}$	91	[7]
Ion Beam Sputtering	$12 \times 10^{-4}$	-	[8]
Spray Pyrolysis	$3 \times 10^{-4}$	85	[9]



# โครงสร้างและสมบัติของอินเดียมทินออกไซด์



The cubic bixbyite structure of ITO.



$\text{In}^{3+}$  or  
 $\text{Sn}^{4+} + e^-$

$\text{O}^{2-}$  or  
vacancy  $+2e^-$

Indium tin oxide; Sn doped  $\text{In}_2\text{O}_3$





## สมบัติของอินเดียมทินออกไซด์

---

n-type semiconductor

มี band gap อยู่ระหว่าง 3.5 – 4.3 eV

มีจุดหลอมเหลวประมาณ 1900°C

มีความหนาแน่น 7.14 g/cm<sup>3</sup>

## วิธีการทดลอง




Base pressure  $< 10^{-6}$  mbar

ปริมาณก๊าซอาร์กอนบริสุทธิ์ 10 sccm

กำลัง RF 30 วัตต์

ความหนาของฟิล์มบาง ITO 200 nm


RF Magnetron Sputtering รุ่น Auto 500 ซึ่งผลิตโดยบริษัท Edwards (England)



ITO 99.99% อัตราส่วน  $\text{In}_2\text{O}_3$  90wt%:  $\text{SnO}_2$  10wt%

# การควบคุมเวลาก๊าซไวปฏิกิริยา

รูปแสดงลักษณะการควบคุมเวลา  
ของก๊าซของก๊าซอาร์กอนในการป้อนเข้าสู่  
ระบบเพื่อทำสปัตเตอร์เป้า  
สารเคลือบ





รูปสิ่งประดิษฐ์ขั้วไฟฟ้าโปร่งใสชนิดโค้งงอได้จากฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์




# เครื่องมือวิเคราะห์สมบัติของฟิล์มบาง

---


1. ระบบวัดการเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอ็กซ์ (XRD)
2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบเลือนกราด (FESEM)
3. ระบบวัดสเปกตรัมการทะลุผ่านของแสง
4. Four point probe

# ผลการทดลอง





รูปแสดงรูปการเลี้ยวเบนของรังสี  
เอ็กซ์จากฟิล์มบางอินเดียมทิน  
ออกไซด์ที่ปลูกด้วยวิธีการควบคุม  
เวลา газไปฏิกิริยา ความหนา 200  
นาโนเมตร ฐานรองรับพลาสติก

ขนาดของเม็ดผลึก < 100 nm




รูป แสดงภาพถ่ายพื้นผิว FESEM ขยาย 50,000 เท่าของฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ที่ปลูกแบบควบคุมกาซไวปฏิกิริยา  
ความหนา 200 นาโนเมตร บนฐานรองรับพลาสติก





รูปแสดงผลการตรวจวัดค่าส่องผ่านของแสงด้วย UV-VIS Spectroscopy ของฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ที่ปลูกด้วยวิธีการควบคุมเวลาแก๊สไอพฏิกิริยา ความหนา 200 นาโนเมตร ฐานรองรับพลาสติก



- มีความต้านทานเชิงแผ่นประมาณ 10 โอห์มต่อตารางเซนติเมตร

รูปแสดงค่าความต้านทานของฟิล์มที่ได้จากการปลูกด้วยวิธีการควบคุมเวลาก๊าซไอพลาสมา  
ความหนา 200 นาโนเมตร บนฐานรองรับพลาสติก



## สรุปผลการทดลอง

ฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์บนพลาสติกมีความเป็นผลึกในระนาบ 222 และ 400 ซึ่งแสดงถึงลักษณะโครงสร้างพหุผลึกแบบลูกบาศก์ (Cubic Polycrystalline Structure)

มีค่าการส่องผ่านแสงย่านตามองเห็น (Visible Transmittance) ประมาณ 90%

มีค่าความต้านทานเชิงแผ่น (Sheet resistance) ประมาณ 10 โอห์มต่อตารางเซนติเมตร

จากสมบัติดังกล่าวของฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ที่ปลูกด้วยระบบปลูกอาร์เอฟแมกนีตรอนสเป็คเตอรริงด้วยเทคนิคการควบคุมเวลาก๊าซไอปฏิกิริยา จึงเหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งใสสำหรับจอแสดงผลไดโอดเปล่งแสงสารอินทรีย์บนพลาสติก



# กิตติกรรมประกาศ

---

ขอขอบคุณ

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
สำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) สำหรับการ  
สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (TMEC) สำหรับการสนับสนุน  
เครื่องมือในการวิเคราะห์ฟิล์มบาง(FESEM, Four point probe)