

# การสร้างชั้นซิลิกอนคาร์ไบด์ในซิลิกอน โดยใช้เทคนิคไอออนอิมพลานเตชัน

เสวต อินทศิริ<sup>1,2</sup>, ชีรศักดิ์ คำวรรณ<sup>1</sup>, Anders Hallen<sup>3</sup>, ยู เหลียงเต็ง<sup>1</sup>,  
โฌม ทองเหลือง<sup>2</sup>, Goeran Possner<sup>4</sup> และสมสร สิงขรัตน์<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>FNRF, Department of Physics, Faculty of Science,  
Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand

<sup>2</sup>Institute for Science & Technology Research & Development,  
Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand

<sup>3</sup>Department of Microelectronics and Information Technology,  
Royal Institute of Technology, SE-164 40 Kista-Stockholm, Sweden

<sup>4</sup>The Angstrom Laboratory, Division of Ion Physics,  
Uppsala University, SE-75121 Uppsala, Sweden

# แรงจูงใจ

❑ มีแนวคิดในการนำซิลิกอนคาร์ไบด์เข้ามาแทนที่ซิลิกอน

➤ แต่ยังคงมีความยุ่งยากในการปลูกผลึกซิลิกอนคาร์ไบด์ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม


❑ ชั้นซิลิกอนคาร์ไบด์สามารถสร้างในซิลิกอนได้ โดยวิธี Ion beam synthesis (IBS)

➤ แต่กลไกการฟอร์มซิลิกอนคาร์ไบด์ในซิลิกอนโดยวิธีนี้ยังไม่กระจ่าง

# วัตถุประสงค์

- ❖ เพื่อสังเคราะห์ชั้นซิลิกอนคาร์ไบด์ในซิลิกอน
- ❖ เพื่อให้รู้จักการฟอร์ม phase ในระหว่างการฝังไอออนคาร์บอน ด้วย โดสสูง ( $>10^{17}$  ions/cm<sup>2</sup>)
- ❖ เพื่อให้รู้ถึงผลของ thermal annealing ที่มีต่อการ re-crystallization ของ ซิลิกอนคาร์ไบด์
- ❖ เพื่อหาตัวแปรที่จะทำให้สามารถสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่มีผลึกที่ สมบูรณ์ที่สุด

# วิธีการทดลอง




# รายละเอียดวิธีการทดลอง

## การฝังไอออน :

- ✓ ไอออนพลังงาน 80 keV
- ✓ ลำบีม  $C^+$  คัดเลือกจากการ discharge ของ  $CO_2$
- ✓ โดสประมาณ  $2.7 \times 10^{17}$  ions/cm<sup>2</sup>
- ✓ ฝังไอออนที่อุณหภูมิห้อง
- ✓ โดยใช้เครื่อง Varian ion implanter ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


# ERDA

~ 5000 Å




RT, C<sup>+</sup> implantation, dose =  $2.7 \times 10^{17}$  ions/cm<sup>2</sup>, Energy = 80 keV

# Infrared spectroscopy



RT, C<sup>+</sup> implantation, dose =  $2.7 \times 10^{17}$  ions/cm<sup>2</sup>, Energy = 80 keV


# Infrared spectroscopy



RT, C<sup>+</sup> implantation, dose =  $2.7 \times 10^{17}$  ions/cm<sup>2</sup>, Energy = 80 keV



# Infrared spectroscopy




## Peak characteristics

Samples	Position (cm <sup>-1</sup> )
As-implanted	702
Annealed 800 °C	767
Annealed 900 °C	799
Annealed 1000 °C	801

RT, C<sup>+</sup> implantation, dose =  $2.7 \times 10^{17}$  ions/cm<sup>2</sup>, Energy = 80 keV

# Infrared spectroscopy




## Peak characteristics

Samples	Area (a.u.)
As-implanted	1524
Annealed 800 °C	1718
Annealed 900 °C	2201
Annealed 1000 °C	2434

RT, C<sup>+</sup> implantation, dose =  $2.7 \times 10^{17}$  ions/cm<sup>2</sup>, Energy = 80 keV

# Infrared spectroscopy




## Peak characteristics

Samples	Height (a.u.)
As-implanted	8.4
Annealed 800 °C	9.1
Annealed 900 °C	17.0
Annealed 1000 °C	20.0

RT, C<sup>+</sup> implantation, dose =  $2.7 \times 10^{17}$  ions/cm<sup>2</sup>, Energy = 80 keV

# Infrared spectroscopy




## Peak characteristics

Samples	FWHM ( $\text{cm}^{-1}$ )
As-implanted	179
Annealed 800 °C	197
Annealed 900 °C	110
Annealed 1000 °C	98


RT, C<sup>+</sup> implantation, dose =  $2.7 \times 10^{17}$  ions/cm<sup>2</sup>, Energy = 80 keV

# Raman Spectroscopy




RT, C<sup>+</sup> implantation, dose =  $2.7 \times 10^{17}$  ions/cm<sup>2</sup>, Energy = 80 keV

# RBS/C Analysis



ใช้ไอออน  $\text{He}^{++}$  พลังงาน 2.1 MeV เป็นอนุภาคกระสุนทดสอบ


# RBS/C Analysis



Channeling  
profile

ใช้ไอออน  $\text{He}^{++}$  พลังงาน 2.1 MeV เป็นอนุภาคกระสุนทดสอบ


# RBS/C Analysis



Angular Yield (Channeling dip)




# RBS/C Analysis




RT, C<sup>+</sup> implantation, dose =  $2.7 \times 10^{17}$  ions/cm<sup>2</sup>, Energy = 80 keV

# RBS/C Analysis




RT, C<sup>+</sup> implantation, dose =  $2.7 \times 10^{17}$  ions/cm<sup>2</sup>, Energy = 80 keV

# SIIMPL – simulation program




Ions




Self-interstitials, vacancies

การกระจายตัวของอะตอมคาร์บอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น

# SIIMPL – simulation program




Ions



Self-interstitials, vacancies


การกระจายตัวของอะตอมคาร์บอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น

# SIIMPL – simulation program



50 particles


Ions




Self-interstitials, vacancies

การกระจายตัวของอะตอมคาร์บอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น

# SIIMPL – simulation program




Ions




Self-interstitials, vacancies

การกระจายตัวของอะตอมคาร์บอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น

# SIIMPL – simulation program




Ions




Self-interstitials, vacancies

การกระจายตัวของอะตอมคาร์บอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น

# SIIMPL – simulation program



Ions




Self-interstitials, vacancies


การกระจายตัวของอะตอมคาร์บอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น



# SIIMPL – simulation program




Ions



Self-interstitials, vacancies


การกระจายตัวของอะตอมคาร์บอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น

# SIIMPL – simulation program



การกระจายตัวของอะตอมคาร์บอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น

# Model



แบบจำลองแสดงการ re-crystallization ของซิลิกอนคาร์ไบด์ในซิลิกอน

# สรุปผลการทดลอง

- ❖ ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์ชั้นซิลิกอนคาร์ไบด์ในซิลิกอน
- ❖ รู้กลไกการฟอร์ม phase ในระหว่างการฝังคาร์บอนไอออนด้วยโคสสูง ( $>10^{17}$  ions/cm<sup>2</sup>)
- ❖ รู้ถึงผลของ thermal annealing ที่มีต่อการ re-crystallization ของซิลิกอนคาร์ไบด์
- ❖ ได้ตัวแปรที่จะทำให้สามารถสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีผลึกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

# กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำหรับการติดตั้งและพัฒนาเครื่อง Varian ion implanter, สภาวิจัยแห่งชาติ สำหรับการพัฒนาต่อเติมเครื่องแทนเคมแทนเคอตรอน และ ศูนย์ไทยไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) สำหรับแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์

ผู้เขียนหลัก (เสวต อินทศิริ) ขอขอบคุณ International Programme in the Physical Sciences (IPPS) และ ห้องปฏิบัติการอังสตรอม ของมหาวิทยาลัยอุฟซาล่า ประเทศสวีเดน ในการช่วยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมวิจัยเป็นเวลากว่า 1 ปี และ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

**ขอบคุณครับ !**

**นายเสวต อินทศิริ**

**ที่ทำงาน:** สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

**E-mail:** [saweat@fnrf.science.cmu.ac.th](mailto:saweat@fnrf.science.cmu.ac.th)